## Гарантия изготовителя:

1. Изготовитель гарантирует соответствие подводки требованиям ТУ 4992-001-61552469-2009 при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортировки.
2. Гарантийный срок – 3 года со дня продажи. Прокладки являются расходными материалами и гарантией не поддерживаются.
3. Срок службы изделия – 25 лет.

# ПАСПОРТ

## Гибкая подводка сильфонного типа «АКВАПРОФ»

Производитель: ООО «АкваПрофиль»
109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 15
Тел.: (495) 358-06-01
http://aquaprofil.ru e-mail: otk@aquaprofil.ru




## Применение:

Гибкая подводка применяется для присоединения различного санитарно-технического и отопительного оборудования в системах холодного и горячего водоснабжения и отопления.

## Технические характеристики:

Гибкая подводка изготавливается с присоединительной арматурой: гайка-гайка, гайка-штуцер и размерами 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2", а также со штуцером для подключения смесителей М10х1/2".

1. Рабочее давление (для 1/2", 3/4", 1") - 16 Bar (1,6МПа)
2. Максимальное давление (для 1/2", 3/4", 1") - 50 Bar (5,0МПа)
3. Рабочая температура от минус 30 до плюс 250 °С (с фторопластовыми прокладками) от минус 30 до плюс 150 °С (с прокладками из EPDM)
4. Длина подводки от 25 см до 500 см.

## Используемые материалы:

1. Гофрированный металлорукав: нержавеющая сталь AISI 304, 08Х18Н10 ГОСТ 5632-72
2. Накидная гайка: никелированная латунь CW614N по EN12165 или нержавеющая сталь AISI 201 (12Х15Г9НД)
3. Штуцеры и ниппели: нержавеющая сталь AISI 201, 12Х15Г9НД ГОСТ 5582-75
4. Прокладка уплотнительная: каучук EPDM, или фторопласт Ф4 ГОСТ 10007-80, или паронит ГОСТ 481-80
5. Кольцо стопорное: нержавеющая сталь AISI 201, 12Х15Г9НД ГОСТ 5582-75.

## Указания по эксплуатации:

1. При монтаже необходимо:
а) правильно подобрать требуемую длину подводки, избегать установки подводки внатяг;
б) соблюдать норму минимального радиуса изгиба подводки:

| Присоединительный размер | Радиус изгиба мин., мм |
|---|---|
| 1/2" | 40 |
| 3/4" | 50 |
| 1" | 65 |
| 11/4" | 86 |
| 11/2" | 105 |

в) использовать уплотнительные прокладки для установки под накидными гайками. Для передачи перегретой жидкости либо пара рекомендуется использовать прокладки из фторопласта.
2. Избегать изгибания подводки на участке ближе 5 см к накидной гайке. Под завальцованную часть гофротрубы вставить стальное стопорное кольцо.
3. Присоединительная арматура подводки затягивается при монтаже ключом соответствующего размера с усилием не более 4 Нм.

## Транспортировка и хранение:

1. Подводка в упаковке может транспортироваться различными видами транспорта при условии защиты от механических повреждений.
2. Условия хранения в закрытых помещениях - согласно группе условий хранения по ГОСТ 15150-69.